

FUNE ACCIAIO SPIROIDALE
SPIRAL STEEL WIRE ROPE

CARATTERISTICHE GENERALI
Costruzione fune: 1x37 SPIROIDALE
Tipologia di finitura: ZINCATA
Numero totale di trefoli: 1
Numero totale di fili: 37
Senso di avvolgimento: DESTRO o SINISTRO
Diametri disponibili: 10 - 36 mm
Numero totale di fili per trefolo: 37
Numero totale di fili esterni: 18



IMPIEGHI:
STRALLATURE, ARCHITETTURA,
AGRICOLTURA, INDUSTRIA

CERTIFICAZIONI:
Dichiarazione di Conformità EN 10204 in accordo alle EN ISO 12100-1, EN 12385-1, EN 12385-2, EN 12385-4 EN 12385-10, EN 10264-1, EN10264-2
*Su richiesta Certificato di Conformità EN 10204 3.1 in accordo alle EN ISO 12100-1,EN 12385-1,EN 12385-2 EN 12385-4, EN 12385-10, EN 10264-1, EN10264-2
*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica "IACS" quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

WIRE ROPE CHARACTERISTICS
Rope construction: 1x37 SPIRAL ROPE
Type of external surface: GALVANIZED
Total number of strands: 1
Total number of wires: 37
Lay direction: RIGHT HAND LAY or LEFT HAND LAY
Diameter range: 10 - 36 mm
Total number of wires of strand: 37
Total number of outer wires: 18

APPLICATIONS:
GUY ROPES, ARCHITECTURE, AGRICOLTURE
INDUSTRY

CERTIFICATIONS:
Declaration of Conformity EN 10204 in accordance to EN ISO 12100-1, EN 12385-1, EN 12385-2, EN 12385-4 EN 12385-10, EN 10264-1, EN10264-2
*Upon request Certificate of Conformity EN 10204 3.1 in accordance to EN ISO 12100-1, EN 12385-1, EN 12385-2 EN 12385-4, EN 12385-10, EN 10264-1, EN10264-2
*Upon request test certificate trough IACS member such as RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD and others

ø Fune ø Rope	ø Filo esterno ø Outer wire	Peso 100 mt Weight 100 mt	Carico di rottura minimo Minimum Breaking force					
			1570		1770		2160	
mm	mm	Kg	Kg	kN	Kg	kN	Kg	kN
10	1,43	49	8359	82	9378	92		
11	1,55	59	10194	100	11417	112		
12	1,70	71	12130	119	13558	133		
13	1,87	83	14169	139	15902	156		
14	2,00	96	16514	162	18451	181		
15	2,15	111	18858	185	21203	208		
16	2,30	126	21509	211	24159	237		
18	2,55	159	27217	267	30581	300		
20	2,85	197	33537	329	37717	370		
22	3,15	238	40571	398	45566	447		
24	3,45	283	48420	475	54230	532		
26	3,70	333	56779	557	63710	625		
28	4,00	386	65851	646	73802	724		
32	4,55	504	86035	844	95821	940		
36	5,15	638	109072	1070	122324	1200		